

35250: BASE 35259: CURING AGENT 95250

Описание:	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 - двухкомпонентная, не содержащая растворителей, эпоксидная шпатлевка, которая при полном отверждении устойчива к воде, алифатическим углеводородам и другим подобным продуктам. Может быть нанесена толстыми слоями толщиной до примерно 5 мм без потеков и наплывов.
Рекомендовано применять:	1. Как шпатлевка по металлу, твердой древесине или другим жестким материалам. 2. Для заполнений отверстий в сварных швах и подобных неровностях на стальных конструкциях, не подвергаемых в дальнейшем воздействию агрессивных химикатов.
Температура эксплуатации:	Максимум, только в сухой среде: 140°C/284°F. В воде (без температурного градиента): 35°C/95°F
Наличие:	Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Номера оттенков/Цвета:	19810 Светло серый
Внешний вид:	Полуглянцевый
Сухой остаток, об. %:	100
Точка воспламенения:	70 °C [158 °F]
Удельный вес:	1.6 кг/л [13.2 фунт/US галлон]
Сухая на отлип:	8 приблиз. час. 20°C/68°F
Полное отверждение:	5 дн. (приблиз.) 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ	10 г/л [0.1 фунт/US галлон]
	<i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i>
НАНЕСЕНИЕ:	
Номер продукта в смеси:	35250
Пропорции смешивания:	BASE 35259: CURING AGENT 95250 1 : 1 по объему
Метод нанесения:	Шпатель или подобное.
Разбавитель (макс. по объему):	Не разбавлять.
Жизнеспособность:	1 час. 20°C/68°F
Очистка инструмента:	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Интервал перекрытия, мин.:	В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:	В соответствии со спецификацией.
Меры предосторожности:	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	Металл: Удалите масло и жир с помощью подходящего моющего средства. Пресной водой под высоким давлением удалите соль и другие загрязнения. Рекомендуется абразивоструйная, механическая очистка или шлифование, в зависимости от материала и состояния поверхности. Дефекты стали должны быть зачищены пескоструйным методом и/или высокоскоростной фрезой. Острые края скруглить. В завершении очистите поверхность HEMPEL'S THINNER. После абразивоструйной обработки может быть нанесена грунтовка тонким слоем, например HEMPADUR.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Используйте только в том случае, когда нанесение и отверждение могут проходить при температуре выше: 5°C/41°F. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMPALIN, HEMPATEX, HEMPADUR. Сильно глянцевые финишные покрытия нельзя наносить непосредственно сверху. Рекомендуется средний слой, например, подходящего покрытия HEMPADUR.
Примечания	
Условия нанесения:	Смешайте и тщательно перемешивайте два компонента до получения однородного светлого цвета, после чего наполнитель готов к использованию. Если максимальный интервал перекрытия превышен для обеспечения межслойной адгезии поверхности необходимо придать шероховатость. Через 16 часов возможно проведение шлифовки (20°C/68°F).
Примечание:	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 3525019810

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся действительными через 5 лет после даты опубликования.