



HEMPEL'S PROFAIR 35290

35290: BASE 35299: CURING AGENT 98290

Description: HEMPEL'S ProFair 35290 – легкая двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка с высокой адгезивной способностью и водостойкостью. Легко шлифуется после полного отверждения. Может наноситься толщиной до 25 мм без образования потеков.

Рекомендовано применять: В качестве шпатлевки или выравнивающего состава. Особенно подходит для профилирования больших участков в тех случаях, когда требуется высокая конструкционная прочность и гибкость. Может наноситься на большинство загрунтованных жестких подложек выше и ниже ватерлинии.

Наличие: Согласно специальному соглашению.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 30540/ Синий.
Финишное покрытие: Полуглянцевый
Сухой остаток, об. %: >99 ± 1
Теоретический расход: 1 м²/л [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 мм / 40 мил
Точка воспламенения: Нет.
Удельный вес: 0.8 кг/л [6.5 фунт/US галлон]
Сухая на отлип: 12 приблиз. час(ов) 20°C/68°F (ISO 1517)
Полное отверждение: 7 день(дни) при 20°C/68°F
14 день(дни) при 10°C/50°F
Содержание летучих органических веществ: 10 г/л [0.1 фунт/US галлон]

Срок хранения: 1.5 Год (25°C/77°F) с даты производства. В зависимости от условий хранения перед использованием может потребоваться механическое перемешивание.
Если срок годности истек, свяжитесь с HEMPEL для дальнейших консультаций.
Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Номер продукта в смеси: 35290
Пропорции смешивания: BASE 35299: CURING AGENT 98290
1:1 по объему

Метод нанесения: Шпатель, обтекаемая лопатка или рейка
Разбавитель (макс. по объему): Не разбавлять.
Жизнеспособность: 1 час(ы) 20°C/68°F
Очистка инструмента: HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 или HEMPEL'S ProThinner 08454
Толщина пленки, сухой: По требованию
Толщина пленки, мокрой: По требованию
Интервал перекрытия, мин.: В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.: В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

Примечания

Примечание: **HEMPEL'S PROFAIR 35290 Только для профессионального применения.**
ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S

3529030540

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL