

77300: BASE 77309: HEMPASIL CROSSLINKER 97080

Описание: HEMPASIL 77300 - не содержащее биоцидов, двухкомпонентное, силиконовое противообрастающее покрытие с высоким содержанием сухого вещества. Данный силиконовый продукт отверждается после добавления в него HEMPASIL CROSSLINKER 97080. Продукт не содержит оловоорганических компонентов в качестве биоцидов и удовлетворяет требованиям Международной конвенции о контроле над вредными противообрастающими системами на судах, принятой ИМО в октябре 2001 г. (документ ИМО AFS/CONF/26).

Рекомендовано применять: Для контрастной маркировки, например, для маркировки марки осадки поверх HEMPASIL.

Особенности: противообрастающее покрытие

Наличие: Не включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 19990*/ Черный.
Внешний вид: глянцевый
Сухой остаток, об.%: 68 ± 1
Теоретический расход: 4.5 м²/л [180.4 sq.ft./US gallon] - 150 мкм/6 мил
Точка воспламенения: 28 °C [82.4 °F]
Удельный вес: 1 кг/л [8.3 фунт/US галлон]
Сухая на отлип: 3 час. 20°C/68°F
Полное отверждение: 7 дн. 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ: 287 г/л [2.4 фунт/US галлон]
Срок хранения: 2 лет (25°C/77°F) для ОСНОВЫ и 1 год (25°C/77°F) для CROSSLINKER с даты производства. В зависимости от условий хранения. Возможно, перед использованием необходимо будет перемешать.
Если срок годности истек, свяжитесь с HEMPEL для дальнейших консультаций.
**другие цвета в соответствии с ассортиментом.*

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Номер продукта в смеси: **77300**
Пропорции смешивания: BASE 77309: HEMPASIL CROSSLINKER 97080
7 : 1 по объему
Метод нанесения: БВР / Кисть
Разбавитель (макс. по объему): Не разбавляется (см. ПРИМЕЧАНИЯ далее)
Жизнеспособность: 2 час. 20°C/68°F после добавления HEMPASIL CROSSLINKER 97080
Сопловое отверстие: 0.019 - 0.021 "
Давление на сопле: 150 бар [2175 фунт на кв. дюйм]
Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08080
Толщина пленки, сухой: 150 мкм [6 мил]
Толщина пленки, мокрой: 225 мкм [9 мил]
Интервал перекрытия, мин.: В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.: В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Используйте только в том случае, когда нанесение может проходить при температуре выше: 0°C/32°F . Температура поверхности и температура самой краски также должны быть выше данного предела. Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Минимальная относительная влажность: 30%, Максимальная относительная влажность: 85%. Более того, особые свойства нанесения вызывают необходимость дополнительно учитывать возможность влияния ветреной погоды. Рекомендуется присутствие представителя фирмы Hempel на месте проведения работ. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:	В соответствии со спецификацией.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	Нет.
Примечания	Крайне важно, чтобы надлежащие защитные и очищающие процедуры соблюдались до и после нанесения системы HEMPASIL.
Толщина пленки/разбавление:	Не рекомендуется. В исключительных случаях используйте THINNER 08080 (макс. 5% от объема).
Очистка инструмента:	Необходима очень тщательная очистка с помощью разбавителя THINNER 08080. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ЧИСТЯЩЕГО РАСТВОРИТЕЛЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЬ ПОВТОРНО.
Условия хранения:	Хранить исключительно в абсолютно сухих условиях, защищенных от проникающей влажности.
Спуск на воду:	Минимум: 24 час..
Примечание:	Hempasil 77300 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 7730019990

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.