

55883: BASE 55889: CURING AGENT 97883

Описание: HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55883 is a two-component, isocyanate-free, acrylic finishing coat with good gloss and colour retention.
It is resistant to water and spillage of aliphatic hydrocarbons.
Minimum curing temperature is 0°C/32°F.

Рекомендовано применять: As a finishing coat for protection of structural steel in severely corrosive environment, where light-fastness and gloss retention are required.

Температура эксплуатации: Максимум, только в сухой среде: 120°C/248°F

Сертификация/Одобрения: Соответствует Norsok M-501, система №1.

Наличие: Необходимо подтверждение.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 10000* / Белый

Внешний вид: гляцевый

Сухой остаток, об. %: 58 ± 2

Теоретический расход: 10.8 м²/л [433.1 sq.ft./US gallon] - 50 мкм/2 мил

Точка воспламенения: 32 °C [89.6 °F]

Удельный вес: 1.3 кг/л [10.8 фунт/US галлон]

Сухая на поверхности: 4.5 час. 20°C/68°F

Полностью сухая: 10 час. 20°C/68°F

Полное отверждение: 7 дн. 20°C/68°F

Содержание летучих органических веществ: 362 г/л [3 фунт/US галлон]

Срок хранения: 3 лет для ОСНОВЫ и 1 год (25°C/77°F) для CURING AGENT с даты производства.

**Широкий диапазон цветов доступен в системе Hempel's MULTI-TINT.*

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Номер продукта в смеси: 55883

Пропорции смешивания: BASE 55889: CURING AGENT 97883

7 : 1 по объему

Метод нанесения: БВР / Кисть

Разбавитель (макс. по объему): 08450 (5%) / 08450 (5%) см. ПРИМЕЧАНИЯ далее

Жизнеспособность: 4 час. 20°C/68°F

Сопловое отверстие: 0.017 - 0.019 "

Давление на сопле: 150 бар [2175 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)

Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08450

Толщина пленки, сухой: 50 мкм [2 мил] (см. ПРИМЕЧАНИЯ далее)

Толщина пленки, мокрой: 75 мкм [3 мил]

Интервал перекрытия, мин.: В соответствии со спецификацией.

Интервал перекрытия, макс.: В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	В соответствии со спецификацией.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Минимальная температура для отверждения: 0°C/32°F. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:	В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMPADUR MASTIC 4588W, HEMPADUR 45141/45143.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	Нет.
Примечания	
Цвета/Цветостойчивость:	Определенные продукты красного и желтого цветов, не содержащие свинец, могут обесцвечиваться под воздействием атмосферы, содержащей хлор.
Толщина пленки/разбавление:	В зависимости от назначения и области применения может быть рекомендована другая толщина пленки по сравнению с указанной. Это изменит расход и может повлиять на время сушки и интервалы перекрытия. Обычная толщина сухой пленки: 50-100 мкм/2-4 мил.
Примечание:	Hempel's Pro Acrylic 55883 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 5588310000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся действительными через 5 лет после даты опубликования.